

RAPSOLATO® 272/60/W

Resina alquídica larga en aceite vegetal.

APLICACIONES

- Minios e imprimaciones de aplicación a brocha.
- Esmaltes acabado de color, con buena resistencia al exterior, económicos.

COMPOSICIÓN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo de aceite..... | Vegetal |
| Contenido en aceite | 65% aprox. |
| Tipo de poliácido | Anhídrido ftálico |
| Tipo de polialcohol | Pentaeritrita |
| Tipo de disolvente | White Spirit |
| Contenido en sólidos..... | 60% +/- 1 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-----------------------------|
| Viscosidad de suministro GARDNER a 25 ° C..... | Z 1 – Z 3 |
| Viscosidad al 50% en W.S. GARDNER a 25° C | T – U |
| Índice de acidez sobre sólidos | 10 máximo |
| Color GARDNER 1953 al 50% en W.S | 11 máximo |
| Densidad a 20 ° C | 1+/- 0,1 gr/cm ³ |

PROPIEDADES

- Excelente poder de humectación de los pigmentos.
- Buen brillo.
- Buena resistencia al exterior.
- Gran resistencia a la corrosión.

SOLUBILIDAD

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Disolventes aromáticos | soluble |
| Disolventes alifáticos..... | soluble |
| Disolventes terpénicos | soluble |
| Cetonas..... | soluble |
| Esteres..... | soluble |
| Alcoholes | parcialmente soluble |

COMPATIBILIDADES

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aceites secantes | compatible |
| Aceites linaza | compatible |
| Estandoils..... | compatible |
| Resinas alquídicas largas | compatible |
| Resinas alquídicas medias..... | parcialmente compatible |
| Resinas alquídicas cortas | incompatible |
| Resinas maléicas | prácticamente compatible |
| Resinas de clorocaucho | prácticamente compatible |

SECANTES RECOMENDADOS

(% de metal sobre resina sólida)

| | |
|---------------|--|
| Minios | 0,02% - 0,03% Co |
| Imprimaciones | 0,01% - 0,02% Co |
| Acabados | 0,05% - 0,07% Co 1% - 1,2% Zr 0,1% - 0,2% Ca |

NOTA: Esta información se facilita a título orientativo.
Estas características pueden ser modificadas si debido al mejoramiento de la calidad de nuestro producto nos es recomendado por nuestro departamento de desarrollo.