

## RAPSOLATO® 50/60/W

**Resina alquídica media en ácidos grasos no amarilleantes.**

### APLICACIONES

- Uso general.
- Esmaltes 4 H. para carrocerías.
- Esmaltes "CALIDAD" de decoración.
- Pinturas de especificación.
- Barnices y Esmaltes aerográficos y a brocha de secado al aire y forzado.
- Pinturas de aluminio.
- Muy recomendada en mezcla con resinas más largas para conseguir excelentes propiedades.

### COMPOSICIÓN

Tipo de aceite.....	no amarilleante
Contenido en aceite .....	54% aprox.
Tipo de poliácido .....	Anhídrido ftálico
Tipo de polialcohol .....	Pentaeritrita
Tipo de disolvente .....	White Spirit
Contenido en sólidos.....	60% +/- 1

### CARACTERÍSTICAS

Viscosidad de suministro GARDNER a 25 ° C .....	Z 5 – Z 6
Viscosidad al 50% en W.S. ....	U – W
Índice de acidez sobre sólidos .....	10 máximo
Color GARDNER 1953 al 50% en W.S .....	5 máximo
Densidad a 20 ° C .....	1+/- 0,1 gr/cm <sup>3</sup>

## **PROPIEDADES**

- Secaje rápido superficial y de fondo.
- Excelente resistencia tanto al exterior como al interior.
- Gran brillo y retención del mismo.
- Muy buena resistencia al amarilleamiento.

## **SOLUBILIDAD**

Disolventes aromáticos .....	soluble
Disolventes alifáticos.....	soluble
Disolventes terpénicos .....	soluble
Cetonas.....	soluble
Esteres.....	soluble
Alcoholes .....	parcialmente soluble

## **COMPATIBILIDADES**

Aceites secantes.....	compatible
Estandoils.....	parcialmente compatible
Resinas alquídicas largas .....	compatible
Resinas alquídicas medias.....	compatible
Resinas alquídicas cortas .....	incompatible
Resinas maléicas .....	compatible
Resinas de urea y melanina.....	incompatible
Resinas de clorocaucho (bajo peso molecular).....	compatible

## **SECANTES RECOMENDADOS**

(% de metal sobre resina sólida)

Secaje al aire      0,04 % Co.  
                          0,6 % Zr.  
                          0,2 % Ca.

Secaje a estufa    0,01 % Co.

---

NOTA:            Esta información se facilita a título orientativo.  
                     Estas características pueden ser modificadas si debido al  
                     mejoramiento de la calidad de nuestro producto nos es  
                     recomendado por nuestro departamento de desarrollo.