

RAPSOLATO® 7550/50/W

Resina alquídica media en aceite de soja.

APLICACIONES

- Imprimaciones y esmaltes satinados y mates de aplicación a brocha y a pistola.
- Selladoras y aparejos.
- Pinturas para paredes.

COMPOSICIÓN

Tipo de aceite.....	Soja
Contenido en aceite	56 % aprox.
Tipo de poliácido	Anhídrido ftálico
Tipo de polialcohol	Pentaeritrita
Tipo de disolvente	White Spirit
Contenido en sólidos.....	50 % +/- 1

CARACTERÍSTICAS

Viscosidad de suministro GARDNER a 25 ° C.....	X - Y
Índice de acidez sobre sólidos	10 máximo
Color GARDNER 1953 al 50% en W.S	6 máximo
Densidad a 20 ° C	1+/- 0,1 gr/cm ³

PROPIEDADES

- Secaje de fondo y superficial excelente.
- Resistencia al amarilleamiento.
- Buena retención del color.
- Poca penetración en el soporte.

SOLUBILIDAD

Disolventes aromáticos	soluble
Disolventes alifáticos.....	soluble
Disolventes terpénicos	soluble
Cetonas.....	soluble
Esteres.....	soluble
Alcoholes	parcialmente soluble

COMPATIBILIDADES

Aceites secantes	compatible
Estandoils.....	parcialmente compatible
Resinas alquídicas largas	compatible
Resinas alquídicas medias.....	compatible
Resinas alquídicas cortas	incompatible
Resinas maléicas	compatible
Resinas de urea y melanina.....	incompatible
Nitrocelulosa	incompatible

SECANTES RECOMENDADOS

(% de metal sobre resina sólida)

0,05% Co
0,6% Zr

NOTA: Esta información se facilita a título orientativo.
Estas características pueden ser modificadas si debido al mejoramiento de la calidad de nuestro producto nos es recomendado por nuestro departamento de desarrollo.